

ルビオモノコート

サンプライマーハイブリッドウッドプロテクター

垂直面の縦張りに紫外線抑制効果と濃い色の外観を付与する製品

サンプライマー ハイブリッドウッドプロテクターは紫外線の作用を抑制する水性の下塗り塗料（プライマー）です。縦張りの屋外用木製品に、ハイブリッドウッドプロテクターを塗布する前にお使いいただける製品です。

サンプライマーハイブリッドウッドプロテクターは、必ずハイブリッドウッドプロテクターと同色のものをお使いください。これにより、着色顔料が深く浸透し、濃く鮮明に発色します。



製品情報

› 独自の特徴

- 木材本来の自然な風合い外観を維持
- 濃く鮮明に発色
- より優れた着色力と均一な仕上がりを提供
- 縦張り専用

› 技術的特徴

- 物理的状態：液体
- 匂い：特有
- 比重：> 1kg/L
- 引火点：>100℃
- 発火点：>200℃
- VOC（揮発性有機化合物）含有量：0g/L

› 販売サイズ

20ml / 100ml / 1L

› 使用量

10～35m²/L

上記の使用量は目安です。木材の種類や下地の調整具合によって使用量は異なります。正確な使用量が把握できるようその都度サンプルの作成を試されることをおすすめします。

› 保管


本製品は12ヶ月まで保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。凍結する環境は避けて保管してください。

› 廃棄

空容器は、本製品をお使いになる地域の条例に従って処分してください。

塗装についての情報

▶ 塗装可能場所

		 ハイブリッドウッドプロテクター	 サンプライマーハイブリッドウッドプロテクター +ハイブリッドウッドプロテクター +オイルプラスB (速乾保護能力強化剤)
 横	デッキ	✓	不可
	テーブル、椅子等	✓	不可
 縦	ファサード	✓	✓ 必ずハイブリッドウッドプロテクターにオイルプラスB (速乾保護能力強化剤) を10%混合しご使用ください。
	窓、ドア等	✓	✓ 必ずハイブリッドウッドプロテクターにオイルプラスB (速乾保護能力強化剤) を10%混合しご使用ください。

▶ 塗装方法

ステップ1. 表面が未処理で無塗装の状態の縦張りのみにご使用ください。作業を開始する前に必ずエクステリア ウッドクリナーで表面のクリーニングを行ってください。

ステップ2. サンプライマーハイブリッドウッドプロテクターをよく攪拌します。刷毛またはローラーを用いてサンプライマーハイブリッドウッドプロテクターを少量塗布します。5~10m²の範囲内で作業を行います。

ステップ3. 24時間乾燥させます (表面が手で触れられるくらいまで)。

ステップ4. 使用したサンプライマーハイブリッドウッドプロテクターと同色のハイブリッドウッドプロテクターを1回塗布します。詳細は、ハイブリッドウッドプロテクターのテクニカルデータシート (TDS) をご参照ください。

消費量

サンプライマーハイブリッドウッドプロテクターの消費量は、以下の条件によって異なります。

1. 木材の比重：木材が柔らかいほど消費量が多くなります。
2. 水分含有量：木材は乾燥させてください。木材の水分含有量が12%を超える場合は塗布をしないでください。
3. 大気温度：15～27℃、相対湿度は80%未満。日光が強い場合や高温下では塗布しないでください。
4. 下地処理：木材の下地処理（木工用サンドペーパーでの研磨、ブラシがけ、カンナがけ）は消費量に影響します。

消費量の目安：10～35㎡/L

木材表面にサンプライマーハイブリッドウッドプロテクターを全面的に染み込ませることで最適な保護が得られます。

使用上の注意

- サンプライマーハイブリッドウッドプロテクターを塗布する前に、必ずエクステリアウッドクリーナーを用いてクリーニングを行ってください。仕上がりの耐久性が大幅に向上します。
- サンプライマーハイブリッドウッドプロテクターとハイブリッドウッドプロテクターは必ず同色のものをご使用ください。
- 木材が塗料をそれ以上吸収しなくなった場合は、塗装した表面上の余分な塗料を除去してください。
- サンプライマーハイブリッドウッドプロテクターを皮膜形成製品としては使用できません。
- 補修作業を行う場合は消費量が多くなる場合があります。

詳細はパッケージおよび安全データシート（SDS）をご確認ください。

屋内用および屋外用木材の保護および着色用製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>に掲載している製品カタログをご覧ください。

免責事項：選定された用途に本製品が適しているか否かについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。
技術データシート（TDS）発行日：2018/6/19
製品をお使いになる前に製品安全シート（SDS）をご確認ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ

TEL : 0834-36-1700
FAX : 0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>