

ルビオモノコート ウッドプレップ

あらゆる種類の木材を綺麗にし、タンニンや油分を減少させ、密着性を高める下準備用製品

ウッドプレップは、研磨した際に発生する木くずを取り除き、研磨ミスを目立たなくさせます。木材の成分であるタンニンや油分も減少させるため、オイルプラス2Cの密着性を高めます。



製品情報

▶ 独自の特徴

- 研磨ミスや小さなキズを目立たなくする
- 優れた色素吸収により、着色タイプのオイルプラス2Cの発色を向上させる
- 木材中のタンニンを減少させ、それにより変色の可能性を低下させる
- 蠟分や油分を多く含む性質を持つ木材への接着性を向上させる

▶ 技術的特徴

- 物理的状态：液体
- 色：透明
- 匂い：特有
- 比重：約 1kg/L
- 引火点：> 100°C
- 発火点：>200°C

▶ 販売サイズ

100ml / 1L

▶ 使用量

最大10m²/L

この使用量は目安であり、実際の量は木材の種類や下地処理の方法、環境条件によって異なります。

▶ 保管

本製品は12ヶ月まで保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。

▶ 廃棄

空容器は、本製品をお使いになる地域の条例に従って処分してください。

製品の使用についての情報

▶ 使用方法

ステップ1. 処理する木材表面全体に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。

ステップ2. スポンジを用いてウッドプレップを表面に均等に広げます。

この製品を塗布することで表面が後に曇ったりムラになったりする場合がありますため、処理漏れ部分のないようご注意ください。

ステップ3. マイクロファイバーパッドまたはウエスを用いて長手方向（木目の方向）に沿って入念に拭き上げます。

これにより、小さな液溜まりも均等に広げることができます。

ステップ4. 処理した面を見て触れたときに均一に乾いていると感じられるまで、完全に乾燥させます。

詳細はパッケージおよび安全データシート（SDS）をご確認ください。

屋内および屋外用木材の保護・着色用製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>に掲載している製品カタログをご覧ください。

免責事項：選定された用途に本製品が適しているか否かについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。

テクニカルデータシート（TDS）発行日：2018/6/19

製品をお使いになる前に製品安全シート（SDS）をご確認ください。

こちらのテクニカルデータシートは、ルビオモノコート社が発行するテクニカルデータシートを元に作成しています。ルビオモノコート社が発行するものとは異なりますのでご了承ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ
rubiomonocoat@nissin-ex.co.jp

TEL : 0834-36-1700

FAX : 0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>