

ルビオモノコート オイルプラスB（速乾保護能力強化剤）

乾燥と硬化の促進だけでなく、最大の保護能力を発揮する製品

オイルプラスB（速乾保護能力強化剤）は、乾燥と硬化を促進するだけでなく、最大の保護能力を発揮し耐久性を増進させます。オイルプラスB（速乾保護能力強化剤）は、屋内製品であるオイルプラス 2Cの主材であるオイルプラスA、シーンプラス、屋外用製品であるハイブリッドウッドプロテクターと混合して使用できます。



製品情報

› 独自の特徴

- オイルプラス 2Cの主材（オイルプラスA）、シーンプラス、ハイブリッドウッドプロテクターと混合して使用
- VOC 0%
- 水を含まない
- 仕上げの耐摩耗性を向上
- 乾燥と硬化が素早く行われる

› 技術的特徴

- 物理的状态：液体
- 色：無色
- 匂い：無臭
- 引火点：>160°C
- 発火点：>200°C
- VOC（揮発性有機化合物）含有：0g/L（0%）

› 販売サイズ

30ml / 90ml / 0.3L

※90mlは、単体での購入は不可能です。オイルプラスA 300mlとセット販売になります。

› 保管

本製品は24ヶ月まで保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。凍結する環境は避けて保管してください。

› 廃棄

空容器は、本製品をお使いになる地域の条例に従って処分してください。

塗装についての情報

▶ 塗装方法

- 以下の製品の塗装方法に沿って表面の下地処理を行い（該当する製品のテクニカルデータシートをご覧ください）、オイルプラスB（速乾保護能力強化剤）を次の割合で混合します。

屋内用オイルプラス 2C（主材：オイルプラスA）：オイルプラスB（速乾保護能力強化剤）を10：3の割合（1L：0.3L / 300ml：90ml / 100ml：30ml）で加えます。

屋内用シーンプラス：オイルプラスB（速乾保護能力強化剤）を10：3の割合（1L：0.3L / 100ml：30ml）で加えます。

屋外用ハイブリッドウッドプロテクター：オイルプラスB（速乾保護能力強化剤）を10：1の割合（1L：0.1L / 100ml：10ml）で加えます。

- 上記製品にオイルプラスB（速乾保護能力強化剤）を混合後、1～2分ほど入念に攪拌します。
- 混ぜ合わせた塗料を塗布します（該当する製品のテクニカルデータシートをご覧ください）。

▶ 使用上の注意

- 混合後、使用可能時間は4～6時間です。混合後、翌日への持ち越しは不可能です。ただし大気温度や湿度によって異なります。
- 定期的にかき混ぜると、混合液の粘度を一定に保つことができます。
- 希釈はしないでください。

▶ 認証



詳細はパッケージおよび安全データシート (SDS) をご確認ください。

屋内用および屋外用木材の保護・着色製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubimonocoat/>に掲載されている製品カタログをご覧ください。

免責事項：選定された用途に本製品が適しているか否かについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。

技術データシート (TDS) 発行日：2018/6/19

製品をお使いになる前に製品安全シート (SDS) をご確認ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ

TEL : 0834-36-1700

FAX : 0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubimonocoat/>