

# ツキフロ標準施工要領（施工前に必ずお読みください。）

---

## ご使用に際して

---

ツキフロは表面に無垢天然木を使用しています。カーペットタイルや塩ビタイル商品とは異なりますので、無垢材の特性を十分ご理解いただいた上でのご使用をお願い致します。

### ■ 無垢材の特性

天然素材である無垢材は調湿機能を持っています。梅雨時期等湿度の高い日は空気中の水分を木材に吸収し膨張します。反対に冬など湿度の低い日は木材内から水分を吐き出し収縮します。気候あるいは気象の変化により伸び縮みを繰り返し、それにより反り、ねじれ、割れ等の現象が起こったり、施工されたフローリングの目地に若干の隙間が出る場合があります。弊社では、これらの現象を極力抑えるために人工乾燥を入念に行なった木材を使用しています。このような無垢材の特性を十分ご理解いただくとともに天然素材でしか味わえない質感をお楽しみください。

## 適用下地条件

---

ツキフロは **OAフロア用樹脂製パネル対応フローリング**です。

**下地にピールアップボンド等の接着剤が塗布された場所には適していません。**

ツキフロは裏面に再剥離用テープを使用していますので何度でも剥がして使用できます。また、部分的な貼り替えも可能です。

施工時は、テープの離型紙を剥がしてOAフロアに貼り込みをしてください。

■ **推奨下地：OAフロア用樹脂製パネル（成分：ポリプロピレン類）**

■ **推奨しない下地：モルタル製、スチール製、パーティクルボード製等**

## 施工手順

---

① 下地のゴミ、汚れ、ほこり等を掃除し、ひどい汚れは拭き取ってください。

既にピールアップボンド等の接着剤が塗布されている場所での施工は、テープと接着剤との密着が十分でなく、また不陸による段差の発生及び浮きや反り、剥がれの原因となる場合がありますので、ボンド等の接着剤が塗布されていない状態で施工をお願いします。

② 開梱後、ツキフロを仮並べし、色や柄の確認後貼り込みをお願いします。

③ テープの離型紙を剥がしてそのままお貼りください。

## 注意事項

---

- ・ ツキフロを樹脂製パネルから剥がす際は、先端の薄いスクレーパーなどを短手端部に差し込み、徐々に押し上げるようにして剥がしてください。無理に押し上げると破損や表面突板の剥がれの原因となります。破損や著しい汚損及び剥がれの際は新しいものとお取替えてください。
- ・ ツキフロの切断は、電動丸ノコを直角に当て切断してください。スライドさせると切り口にバリが残りますのでご注意ください。
- ・ ツキフロの下面は足に優しいクッション性カルブを使用していますので、重量物等により多少の段差を生ずる場合があります。ご了承ください。
- ・ 施工後、養生テープは剥がれの原因になりますので、直接ツキフロに貼らないでください。

## 日常のメンテナンス

---

- ・ 水拭きは避け、掃除機等で砂やほこりを取り除いた後、乾拭きを行なってください。
- ・ 水をこぼした場合は、シミや浮きの原因となるので速やかに拭き取りをお願いします。また、キッチン周りで油が付着した際にも速やかに拭き取りをお願いします。
- ・ 出入り口、洗面所及びトイレ等水気の多い場所では水切りマット等をご使用ください。
- ・ 靴等による汚れは、アルコールペーパータオルで汚れを落とし拭き取ってください。

## ご使用上の注意



キャスター付き椅子の場合、ローラーの汚れが付着することがありますが、アルコールペーパータオルで拭き取ってください。



表面が天然木のため、直接日光（紫外線）が当たると反りやゆがみ、割れ、変色等の原因となります。ブラインドやカーテンのご使用をお勧めします。



傘の先端や底部が剥がれ金属が露出したハイヒールで押し付けると、凹みやキズの原因となります。



台車やカート等で重量物を同じ場所で繰り返し使用する場合、キズの原因となります。



デスクや重量物を引きずって移動させないでください。キズの原因となります。




外部から入室する場合入口にマット等を敷き、砂、小石、水等を防止してください。



冬場等、暖房器具による室内の極端な乾燥は、割れや反り、伸縮等の原因になりますので、加湿器等での湿度の調節をお勧めします。



OA フロア下地 — 樹脂製パネル



施工例

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

[www.nissin-ex.co.jp](http://www.nissin-ex.co.jp)

本 社 山口県周南市鼓海 2-118-63  
東京支店・東京事務所 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F  
南青山ショールーム 東京都港区南青山 3-4-6 AOYAMA346 201 号  
仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央 4-7-17 ペルザ仙台 401  
名古屋事務所 愛知県名古屋市中区錦 1-18-24 いちご伏見ビル 5F  
大阪事務所 大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503  
福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F

〒745-0814 TEL 0834-36-1700 FAX 0834-36-1711  
〒107-0052 TEL 03-5573-9177 FAX 03-5573-9179  
〒107-0062 TEL 03-3475-3400 FAX 03-3475-3402  
〒980-0021 TEL 022-796-6011 FAX 022-796-6012  
〒460-0003 TEL 052-265-5201 FAX 052-265-5202  
〒542-0081 TEL 06-4708-4711 FAX 06-4708-4722  
〒812-0013 TEL 092-409-2410 FAX 092-474-7002