

# ツキフロ SPC標準施工要領（施工前に必ずお読みください。）

## ご使用に際して

ツキフロ SPC は表面に無垢天然木を使用しています。カーペットタイルや塩ビタイル商品とは異なりますので、天然木の特性を十分ご理解いただいた上でのご使用をお願い致します。

### ■ 無垢材の特性（表面材）

天然素材である天然木は調湿機能を持っています。梅雨時期等湿度の高い日は空気中の水分を木材に吸収し膨張します。反対に冬など湿度の低い日は木材内から水分を吐き出し収縮します。気候あるいは気象の変化により伸び縮みを繰り返し、それにより反り、ねじれ、割れ等の現象が起こったり、施工されたフローリングの目地に若干の隙間が出ることがあります。弊社では、これらの現象を極力抑えるために人工乾燥を入念に行なった木材を使用しています。このような無垢材の特性を十分ご理解いただくとともに天然素材でしか味わえない質感をお楽しみください。

### ■ SPC の特性

SPC(Stone Plastic Composite) は天然大理石粉末と PVC の粉末を高温で原料を溶かしながら混練した高密度の板状の基材です。環境温度による床材の伸び縮みが小さく、寸法の安性に優れています。この特性と無垢材の特性を融合した床材です。

## 適用下地条件

裏面はカルプ（発泡ウレタン樹脂）を使用しており、ピールアップボンドでの施工が標準となります。

不陸のない下記の下地が施工の条件となります。

### ■ 推奨下地：OA フロア用/パネル（スチール製または表面がスチールで内部ウッドコア等は可。）

（樹脂（ポリプロピレン性）、コンクリート、ケイル板等は別途ご相談ください。）

### ■ 推奨しない下地：コンクリート下地、モルタル下地等

## 施工手順

① 密着不良を防ぐため、下地の汚れ、ゴミ、ほこり、水分及び油分等を掃除し、ひどい汚れは拭き、取ってください。

油分はシリコンオフあるいはアルコール類で脱脂処理をお願いします。また、下地はレベル調整をし、不陸のない状態にしてください。

既にピールアップボンドが塗布されている下地においては、接着不良を避けるため全面にボンドの再塗布をお願いします。また、再塗布前に既設フロア上のボンドの凹凸や剥がれ等を必ず確認し、平滑で不陸のない状態であることを確認したうえで施工を願いします。

OA フロアでは、下地の多少の（ちょっとした）段差で若干の浮きが生ずることもあります。床のレベルに対する追従性はありません。

② 開梱後、仮並べし、色や柄の確認後、短手端部のロック機構のはめ込み具合を事前にご確認ください。

ローラー等でピールアップボンドを全面に塗布し貼り込みをお願いします。

なお、推奨のピールアップボンドは接着力が強いため、配線など床下工事は貼り込み前にお願いします。

### 【推奨ピールアップボンド】

トーヨーポリマー（株）ピールアップボンド（P-1000）アクリル樹脂系エマルジョン形

塗布量：100 g / m<sup>2</sup> 下地の状況により適時、増減してください。

オープンタイム：15 ~ 25 分 (25°C) 目安（半透明）

③ ボンドはオープンタイムを十分取り、ボンドが半透明になるのを確認し貼り付けてください。

④ 貼り込み後、浮きや反り及び空気（エアー）溜りを防ぐため、床用圧着ローラー（100 ポンド=45Kg 程度）での加圧をお願いします。

空気溜りがあると音鳴りや浮きを生ずることもあります。

## 注意事項

① 下地から剥がす際は、先端の薄いスクレーパーなどを短手端部に差し込み、徐々に押し上げるようにして剥がして下さい。

無理に押し上げると破損や表面突板の剥がれの原因となります。破損や著しい汚損及び剥がれの際は新しいものとお取替えください。この場合、ピールアップボンドの再塗布をお勧めします。

② 切断は、電動丸ノコを直角に当て切断してください。また、切れの悪い刃物は、バリの発生の原因となります。

刃物は木工用でも十分切断できますが、刃数が多く刃の小さい物をお勧めします。

- ③裏面は足に優しいクッション性カルプを使用していますので、重量物等により多少の凹みや反り返しを生ずる場合がありますのでご注意ください。  
脚の面積が小さく重量のあるテーブル等は大きめの敷き板を敷いて設置することを推奨します。
- ④施工後、養生テープは剥がれの原因になりますので、直接ツキフロS P Cに貼らないでください。  
施工時の切断では粉塵が発生します。必要に応じ、防塵マスク、ゴーグル等の保護具を着用し、集塵付きの工具をご使用ください。

## 日常のメンテナンス

- ・水拭きは避け、掃除機等で砂やほこりを取り除いた後、乾拭きを行なってください。
- ・水をこぼした場合は、シミや浮きの原因となるので速やかに拭き取りをお願いします。  
また、キッチン周りで油が付着した際にも速やかに拭き取りをお願いします。
- ・出入り口、洗面所及びトイレ等水気の多い場所では水切りマット等をご使用ください。
- ・靴等による汚れは、アルコールペーパータオルで汚れを落とし拭き取ってください。

## ご使用上の注意



キャスター付き椅子の場合、ローラーの汚れが付着することがありますが、アルコールペーパータオルで拭き取ってください。



表面が天然木のため、直接日光（紫外線）が当たると反りやゆがみ、割れ、変色等の原因となります。  
ブラインドやカーテンのご使用をお勧めします。



傘の先端や底部が剥がれ金属が露出したハイヒールで押し付けると、凹みやキズの原因となります。



台車やカート等で重量物を同じ場所で繰り返し使用する場合、キズの原因となります。



デスクや重量物を引きずって移動させないでください。キズの原因となります。



外部から入室する場合入口にマット等を敷き、砂、小石、水等を防止してください。



冬場等、暖房器具による室内の極端な乾燥は、割れや反り、伸縮等の原因になりますので、加湿器等での湿度の調節をお勧めします。

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

[www.nissin-ex.co.jp](http://www.nissin-ex.co.jp)

本 社  
東京支店  
大阪事務所  
福岡事務所

山口県周南市鼓海 2-118-63  
東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F  
大阪府大阪市中央区瓦町 2-4-7 新瓦町ビル 7 階  
福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F

〒745-0814 TEL 0834-36-1700 FAX 0834-36-1711  
〒107-0052 TEL 03-5573-9177 FAX 03-5573-9179  
〒541-0048 TEL 06-4708-4711 FAX 06-4708-4722  
〒812-0013 TEL 092-409-2410 FAX 092-474-7002

